

BARNIZ POLIURETANO ANTIGRAFFITI SILICONADO

DESCRIPCIÓN

Poliuretano acrílico alifático de dos componentes siliconado que proporciona una barrera contra los graffitis.

USO RECOMENDADO

Por su gran resistencia a la intemperie, es muy indicado para proteger todo tipo de superficies metálicas, paredes de hormigón, ladrillo caravista etc. situadas al interior o exterior.

Acabado de gran calidad en ambientes agresivos.

Excelente para decoración.

Adecuado como barniz antigraffiti o barniz de protección.

Las superficies tratadas pueden limpiarse con un disolvente adecuado o agua a presión.

PROPIEDADES

Gran resistencia a la intemperie. Muy buena conservación del color y el brillo. Buen comportamiento mecánico y químico. Buena resistencia a productos químicos y disolventes. Fácil aplicación.

Magnífica resistencia al amarillamiento por su naturaleza acrílica – alifática. Buena cubrición y nivelación.

Buena adherencia sobre todo tipo de superficies metálicas. Resistente a la abrasión.

PROPIEDADES TÉCNICAS

Naturaleza	Poliuretano acrílico alifático.
Acabado	Brillo o satinado. Mate sobre pedido.
Relación de mezcla	4 : 0,750 en volumen.
Materia no volátil	63%.
Diluyente	Disolvente DSPU-MAPER.
Secado al tacto	3 hr. aprox.
Curado total	7 días.
Densidad componente A	0.94 gr/cc.
Densidad componente B	1.03gr/cc.
Rendimiento	Entre 10 y 12 m ² / litro.
Vida de la mezcla	Más de 6 horas.
Espesor recomendado	60 – 80 micras.
Color	Incoloro.
Invasado	Componente A : 4 litros Componente B : 750 ml. Componente A : 20 litros Componente B : 4 litros.
Caducidad	Componente A 1 año. Componente B 3 meses (siempre que se mantengan los envases cerrados, en lugar seco y a temperatura entre 5º y 25º).

APLICACIÓN

Brocha, rodillo o pistola.

Las superficies a tratar deben estar completamente limpias y secas, hay que tener en cuenta que después de lavar una superficie con agua a presión o después de días de lluvia, las superficies exteriores, y especialmente el ladrillo caravista, pueden retener la humedad durante días aun pareciendo secas al tacto. Es conveniente pues, asegurarse de que no haya humedad retenida durante el proceso de pintado. También el masillado de juntas del ladrillo necesita tiempo para el fraguado total, dependiendo de la profundidad y la temperatura.

Para tratar superficies porosas que necesitan varias manos, hay que barnizar húmedo sobre húmedo, mientras el barniz permanece ligeramente pegajoso, o lijar entre manos en caso de que el barniz este ya seco.

Para acabados satinados y mates es conveniente aplicar primero BARNIZ POLIURETANO BRILLO SIN SILICONA, hasta igualar la absorción de las superficies a tratar y así evitar que los mateantes produzcan manchas por diferencias de absorción. Aplicaremos por ultimo el BARNIZ ANTIGRAFFITI SILICONADO SATINADO o MATE como capa de acabado.

SEGURIDAD

Inflamable. Protéjase de las fuentes de ignición. No fumar. Nocivo por inhalación, ingestión y en contacto con la piel. Úsese únicamente en lugares bien ventilados. Utilizar equipos de protección (mascarilla, gafas, guantes...)

En caso de contacto con los ojos, lávelos con agua limpia y abundante.

Preservar los envases de las altas temperaturas y de la exposición directa al sol.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

Consultar la hoja de seguridad del producto.