

# BARNIZ POLIURETANO

## DESCRIPCIÓN

Barniz de naturaleza sintético - uretanada.

## USO RECOMENDADO

Barnizado de todo tipo de maderas, como puertas, ventanas, mesas, persianas e incluso parquet nuevo o bien lijado. Se puede aplicar tanto en interior como en exterior.

## PROPIEDADES

Proporciona protección y resistencia a la abrasión.

Forma una película dura, flexible, de alta calidad, resistente al amarillamiento y cuarteo.

Acabado liso, uniforme, de rápido secado y resistente a golpes y rayado.

## PROPIEDADES TÉCNICAS

Acabado	Brillo, satinado o mate.
Peso específico	0.9 gr/cc
Materia no volátil	45%
Diluyente	disolvente MAPER DS – W
Secado al tacto (20° C)	6 hr.
Curado total (20° C)	7 días aproximadamente.
Repintado (20° C)	24 - 30 hr.
Espesor seco recomendado	20 - 30 micras por capa
Rendimiento teórico	12 – 14 m <sup>2</sup> /L por capa (sobre superficies lisas bien preparadas)
Color	incoloro
Envasado	20 Lt. 4Lt. 750cc. 375cc.
Caducidad	9 meses en envase original cerrado. (manténgase en lugar seco y a temperatura entre 5 y 25° C)

## APLICACIÓN

Brocha, rodillo, pistola.

Remover hasta homogenizar el contenido del envase.

La superficie a pintar deberá estar limpia, seca y exenta de grasa, polvillo, hongos y pintura en mal estado.

Maderas previamente barnizadas :

Si el barniz está en mal estado (cuarteado o mal adherido) eliminarlo completamente y proceder como en el caso de maderas nuevas.

Si el barniz está en buen estado, lijar hasta abrir el poro y continuar como en maderas nuevas.

### Maderas nuevas :

Lijar a fondo con lija fina a favor de la malla y eliminar el polvo.

Para conseguir una protección perfecta frente a mohos, hongos, carcoma y putrefacción es recomendable impregnar previamente la madera con nuestro MAPERXIL FONFO.

Lijar y eliminar el polvo.

### Aplicación del BARNIZ POLIURETANO

Brocha: Rebajar la primera mano con un 10 – 15% de nuestro disolvente DS – W.  
Las sucesivas capas aplicarlas al uso.

Pistola: Ajustar la viscosidad según aplicación.  
Es aconsejable lijar entre capas.

## SEGURIDAD

Inflamable. Protéjase de las fuentes de ignición. No fumar. Nocivo por inhalación, ingestión y en contacto con la piel. Úsese únicamente en lugares bien ventilados. Utilizar equipos de protección (mascarilla, gafas, guantes...)

En caso de contacto con los ojos, lávelos con agua limpia y abundante.

Preservar los envases de altas temperaturas y de la exposición directa al sol.

Manténgase fuera del alcance de los niños. Consultar la hoja de seguridad del producto.