

# TIXOMAP

## SELLADORA SINTÉTICA

### DESCRIPCIÓN

Pasta tixotrópica selladora basada en un ligante alcidico.

### USO RECOMENDADO

Terminación mate para la decoración de interior.  
Preparación, sellado y uniformado de superficies a esmaltar de yeso, madera o escayola.  
Elimina las manchas producidas por humos y humedades en las paredes.  
Especial para techos y paredes de cocina.

### PROPIEDADES

Promotor de adherencia.  
Posee gran facilidad de lijado.  
Buen poder de relleno.  
Excelente adherencia al soporte y con capas posteriores.  
Gran rapidez de secado y endurecimiento.  
No gotea, ni descuelga.

### PROPIEDADES TÉCNICAS

Aspecto	Pasta tixotrópica
Acabado	Mate
Peso específico	1.7 gr/cc
Materia no volátil	77%
Diluyente	DS – XW MAPER
Secado al tacto (20° C)	2hr.
Lijado (20° C)	9hr.
Repintado (20° C)	18hr.
Rendimiento teórico	6 – 8 m <sup>2</sup> /l (según la porosidad del soporte y mano)
Color	blanco
Envasado	4l. 750cc. 375cc.
Caducidad	1 año. Manténgase en lugar seco y a temperatura entre 5 y 25° C.

### APLICACIÓN

Brocha, rodillo, pistola. A pistola rebajar con 15% de DS – XW MAPER.  
Agitar el envase antes del uso.  
La superficie debe estar limpia, seca, desengrasada y exenta de polvo o partículas mal adheridas.  
Si el soporte a imprimir es viejo, limpiar la superficie de suciedad y pintura vieja mal adherida mediante lijado o decapado antes de proceder.  
Aplicar entre 5 y 35° C. y máximo 80% de humedad relativa.  
**Madera:** esperar 24 – 36 hr. Antes de lijar, según el espesor y la clase de madera.  
**Yeso:** aplicar dos capas con dilución máxima del 5%.

### SEGURIDAD

Inflamable. Protéjase de las fuentes de ignición.  
No fumar. Nocivo por inhalación, ingestión y en contacto con la piel.  
Úsese únicamente en lugares bien ventilados.  
Utilizar equipos de protección (mascarilla, gafas, guantes...)  
En caso de contacto con los ojos, lávelos con agua limpia y abundante.  
Preservar los envases de altas temperaturas y de la exposición directa al sol.  
Manténgase fuera del alcance de los niños.  
Consulte la hoja de seguridad del producto.